

# MISCELA SANA

Imprégnant bouche-pores pour bois et terres cuites.

Imprégnant liquide incolore

Date de révision: 03/03/2014

## Caractéristiques Techniques

### Imprégnant bouche-pores, microporeux, pour bois et terres cuites.

Utilisation en intérieur et en extérieur sur sols, huisseries, portes, meubles...

Utilisation sur supports bruts et poreux uniquement.

**Miscela Sana** imperméabilise les supports et les protège des salissures, en extérieur il protège des agressions climatiques, des insectes et des champignons.

**Finitions possibles** : huile dure, baume de cire, Impénétrable.

Produit de haute qualité environnementale, à base de composants 100% naturels.

## Application

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré, le support doit être brut et poreux.

**Application à l'aide d'un spalter** (pinceau plat et très fin; largeur à choisir en fonction de la surface) ou d'un petit rouleau en mousse.

**Application en 1 ou 2 couches très fines** (ne pas charger le pinceau), en fonction de la porosité du Support : 3 couches peuvent être nécessaires dans certains cas.

Le produit doit sécher à l'abri de toute poussière.

Températures d'application : entre 10°C et 27°C

Nettoyage des outils à l'eau chaude et au savon noir ou à l'essence de térébenthine.

En intérieur, bien aérer la pièce pendant et après l'application (odeur forte due aux terpènes d'orange).

## Séchage

Séchage : environ 48h entre chaque couche selon la température et l'hygrométrie.

**Ne pas appliquer de couche supplémentaire tant que le support n'est pas parfaitement sec.**

## Composition

Huile de lin cuite (sans plomb), alcool éthylique, vinaigre, terpènes d'orange, siccatif à base de cobalt-manganèse (< 5%), huiles essentielles.

## Dilution

Produit prêt à l'emploi, mais possibilité de diluer avec le diluant végétal sur supports très poreux (5 à 10%)

**Mélanger avant et pendant l'application**, surtout si des pigments ont été ajoutés.

## Rendement

Environ 12 à 18 m<sup>2</sup> au litre selon le support.

## Stockage

Dans son emballage d'origine : 12 mois, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

### CONSEILS

- Attention aux bois tanniques et bois trop denses (bois exotiques) ou il sera conseillé d'appliquer l'imprégnant San Giovanni.

- L'application de Miscela Sana peut foncer la teinte d'origine et rendre le support légèrement satiné.

- **Le produit doit être appliqué en « effleurant » la surface**, en couches très fines. Si le produit est appliqué en couches trop chargées, celui-ci ne séchera pas: la surface restera collante: il faudra essuyer le surplus à l'aide d'un chiffon imprégné d'essence de térébenthine ou attendre un délai de séchage supplémentaire.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

**ATTENTION : les chiffons imprégnés peuvent donner lieu à une auto combustion, les tremper immédiatement dans l'eau après usage.**



R11: FACILEMENT INFLAMMABLE  
R43: PEUT ENTRAÎNER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC L'EAU

R65: NOCIF: PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION

S2: Conserver hors de la portée des enfants

S13: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux

S16: Conserver à l'écart de toutes flammes ou étincelles - Ne pas Fumer

S24: Eviter le contact avec la peau

S37: Porter des gants appropriés  
S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

- **COV** : 398.40g/litre.  
(valeur limite 2010 : 700g/l)  
Carbone volatile : 0g

### LES « PLUS » DU PRODUIT

- Protège durablement les bois et terres cuites.

- Produit pouvant être coloré avec des pigments (un peu de dioxyde de titane pour blanchir, des terres pour obtenir n'importe quelle teinte d'essence de bois, des nacres...)

- Miscela Sana peut être appliqué sans couche de finition dans certains cas, ce qui permet un entretien facile de la surface.

- Possibilité de mélanger Miscela Sana et Opaca pour obtenir une peinture teintée semi-opaque : très belle finition.